



IMPAC®

IMPAC® Maximus

Pintura de acabados asfálticos

Descripción:

IMPAC® Maximus es una pintura acrílica base agua para acabados de impermeabilizantes asfálticos. Disponible en color Blanco y Rojo Terracota

Usos:

Protege las impermeabilizaciones asfálticas de la radiación solar y otros agentes del medio ambiente, previniendo el daño prematuro por envejecimiento de los materiales

Aplicación:

- La superficie asfáltica deberá estar completamente curada antes de aplicar IMPAC® Maximus (en caso de ser IMPAC® Emulsión Fibratada deberán haber transcurrido 8 días de curado con clima favorable)
- La superficie a proteger deberá estar limpia (libre de polvo) y seca
- Consulte el pronóstico del tiempo
- Agitar el contenido de la cubeta antes de usarlo. No diluir
- Aplique con cepillo o brocha al rendimiento recomendado

Almacenamiento:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.

Recomendaciones:

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10° C o mayor a 45° C ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. No aplicar sobre superficies húmedas. No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor del 85%, como en días u horas con brisa, bruma, neblina, rocío, etc. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla. Este producto está listo para usarse, no agregar agua. Respete el rendimiento.


AGITE ANTES DE USARSE.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



Color Blanco

Color Terracota



PRUEBA	VALOR	NORMA
Color	Blanco y Rojo Terracota	
Olor	Característico	
Densidad	1.26 ± 0.03 Kg/L	ASTM D-70
Adsorción de agua	5 %	ASTM D-570
Toxicidad	Solo por ingestión	
Sólidos	49 ± 1	ASTM D-244
Secado al Tacto*	1 Hora	ASTM D-1640
Secado Total*	24 Horas	ASTM D-1640
Almacenamiento	6 meses	
Presentación	3.8L, 19L, 200L	
Rendimiento (A dos manos)	50 - 60 m ² /19L	

*El secado puede variar con la temperatura ambiente y la humedad relativa.

Fecha de actualización: 21/Enero/2010. Esta Ficha Técnica sustituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.impac.com.mx donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.